

# サンエースの塩化ビニル用Ca/Zn安定剤



◆ 世界的な化学物質規制に対応する「有害重金属」を含まない「環境配慮型安定剤」です。

用途	グレード名	特徴	推奨添加量(PHR)	外観	荷姿	入目(kg)
住宅建材	RZ-161	硬質押出用の汎用安定剤。 性能と価格のバランスが良く、長年に亘り実績あり。	3.0 ~ 5.0	粉末	紙袋	20
住宅建材	RZ-162	RZ-161に比べて滑性を強めに調整したグレード。 性能と価格のバランスが良く、長年に亘り実績あり。	3.0 ~ 5.0	粉末	紙袋	20
窓枠・サッシ	MDZ-CP102	ゲル化時間が早く、プレートアウトも少ない。 成形時の初期着色性が良好で、耐候性に優れたグレード。	3.0 ~ 5.0	粉末	紙袋	15
射出成形向け	FTZ-111	射出用に熱安定性を強化、ゲル化が早めで加工性良好。 錫安定剤使用処方からの切替で実績あり。	4.0 ~ 7.0	粉末	紙袋	15
錫安定剤向け ブースター	SCI-HSA-M1	錫安定剤を減配できる熱安助剤で、コストダウンが可能。 C-PVCには特に効果的。	0.1 ~ 0.5	粉末	紙袋	10

※ 秘密保持契約の締結が必要な場合がございます。ご了承ください。

上記製品のお問合せ、サンプルのご用命は

株式会社サンエース 営業グループ 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-5-13 内神田TKビル

TEL: 03-6273-7712 FAX: 03-6273-7746 E-Mail: inquiry@sunace-corp.com